


DIBIPOP 33 RE

| Scheda tecnica prodotto -



15%

 Conforme ai **CAM**

Descrizione

Pannello in polistirene espanso sinterizzato ottenuto da blocco a celle chiuse, detensionato e con reazione al fuoco classe E. **DibiPop 33 RE** è conforme alle norme UNI EN 13163 con marcatura CE; è conforme ai **CAM** (Criteri Ambientali Minimi) con certificazione **ICMQ**.

E' particolarmente indicato per applicazioni sottopavimento o in copertura ove sia richiesta una buona resistenza meccanica. **DibiPop 33 RE** è dotato di elevato potere coibente, stabile nel tempo, permeabile al vapor d'acqua, resistente all'acqua e inattaccabile da muffe e batteri.

Voce di Capitolato

Pannello in polistirene espanso sinterizzato ottenuto da blocco a celle chiuse, detensionato, conforme alle norme UNI EN 13163 con marcatura CE, conforme ai CAM, caratterizzato da cond. termica $\lambda_D \leq 0,033$ W/mK, resistenza alla compressione $CS(10) \geq 200$ kPa, assorbimento d'acqua a lungo termine per immersione parziale $W_{Lp} \leq 0,5$ kg/m² e reazione al fuoco Euroclasse E.

Componenti del Prodotto

- Eps espandibile bianco Codici CER 070213, 150102, 191204, Redcert 2 equivalente codici CER
- Materia prima seconda Codici CER 070213, 150102, 191204, 170203, 191204, 200139

Dibipop 33 RE è prodotto con Eps espandibile, Eps espandibile + materia prima seconda, il tutto miscelato per garantire le percentuali minime di riciclato/recuperato dichiarate.

Caratteristiche	Unità di misura	Codice	Valore	Norma
Conducibilità termica	W/mk	λ_D	0,033	EN 12667
Resistenza a compressione al 10% deformazione	kPa	CS(10)	≥ 200	EN 826

Caratteristiche	Unità di misura	Codice	Valore	Norma
Resistenza alla flessione	kPa	BS	≥ 250	EN 12089
Ass. d'acqua per immersione totale	%	WL _t	≤ 3	EN 12087
Ass. d'acqua per immersione parziale	Kg/m ²	WL _p	≤ 0,5	EN 12087
Permeabilità vapore acqueo Fattore di res. diffusione vapore	mg/mhPa	δ medio μ	0,007-0,018 40-100	EN 12086
Peso prodotto	kg/m ³		28 ± 5%	
Percentuale di riciclato contenuto			≥ 15%	ISO 17021
Reazione al fuoco		Euroclasse	E	EN 13501-1
Calore specifico	J/KgK	c	1450	UNI EN 10456
Stabilità dimensionale	%	DS(N)	2(±0,2)	EN 1603
Coeff. dilatazione termico lineare	mm/mK		0,05	
Temperatura limite d'impiego	°C		-40/+85	

Tolleranze dimensionali

Lunghezza mm	Li	L2 (± 2 mm)	EN 822
Larghezza mm	Wi	W2 (± 2 mm)	
Spessore mm	Ti	T1 (± 1 mm)	EN 823
Ortogonalità mm	Si	S2 (± 2 mm/m)	EN 824
Planarità mm	Pi	P5 (± 5 mm)	EN 825

Specifiche di Vendita

Spessori disponibili da mm 20 a mm 300	I pacchi sono forniti su pallet avvolti in polietilene con etichettatura come previsto da marcatura CE
Dimensioni mm 1200 x 1000, 1000 x 500 a richiesta misure speciali	
Unità di misura di vendita: m3	

Imballo

FORTLAN-DIBI S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare, aggiungere, sostituire i prodotti o relativi dati tecnici senza preavviso.

Gennaio 2024