



FORTLAN-DIBI S.r.l.
Via Sacco e Vanzetti, 6/6a
Ghiardo di Bibbiano (RE)
42021
ITALY

T. +39.0522.882054
F. +39.0522.882255

customer@fortlan-dibi.it
www.fortlan-dibi.it



POLIETILENE ESPANSO A CELLE CHIUSE SENZA CFC NÉ HCFC. POLIPAV L E POLIPAV SCOTCH SONO PARTICOLARMENTE INDICATI PER DESOLIDARIZZARE ACUSTICAMENTE LA PARETE DAL MASSETTO PORTAPAVIMENTO E RELATIVO PAVIMENTO.

POLIPAV L È DISPONIBILE IN ROTOLI DA ml 50, ADESIVIZZATO, ALTO 200 mm, SP. 6 mm, PRETAGLIATO AD "L" 150+50 mm PER RACCORDARSI CON L'ISOLANTE A PAVIMENTO.

POLIPAV SCOTCH È DISPONIBILE IN ROTOLI DA ML 50, ADESIVIZZATO, ALTO 150 mm, SP. 6 mm, CON CELLOPHANE SBORDANTE PER RACCORDARSI CON L'ISOLANTE ACUSTICO A PAVIMENTATO.

POLIPAV L E POLIPAV SCOTCH NON PRESENTANO COMPOSTI ORGANICI VOLATILI PERMANENTI AL LORO INTERNO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE	U.M.		VALORI		NORMA
SFORZO A ROTTURA	Mpa	Kg/cm ²	0,345	3,514	ASTMD638M
DEFORMAZIONE A ROTTURA	%		92,893		ASTMD638M
PROVE DI COMPRESIONE	Mpa	Kg/cm ²	0,00147	0,015	ASTMD1621
-10%			0,0144	0,147	
-50%					
DEFORMAZIONE RESIDUA	%		0,95		ASTMD1621
-10%			3,26		
-50%					
CONDUCIBILITA' TERMICA λ	W/mK		0,040		UNI EN 12667
PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO	Gr/m ² /24h		0,25		ASTM E96
MISURA DEL LIVELLO DI RUMORE DI CALPESTIO (INDICE DI ABBATTIMENTO)	dB		21,00		ISO 717

I DATI TECNICI RIPORTATI NELLA TABELLA SOPRSTANTE SONO STATI FORMULATI IN BASE A PROVE ED ANALISI TECNICHE EFFETTUATE ALL'INTERNO DELL'AZIENDA RIGUARDANO ESCLUSIVAMENTE IL PRODOTTO INDICATO E NON SONO NECESSARIAMENTE VALIDE SE USATE CON ALTRI PRODOTTI. GLI UTILIZZATORI SI ASSUMONO OGNI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE O ALL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI CUI SOPRA, DEI QUALI DOVRANNO CANSTATARE LA QUALITÀ E LE ALTRE PROPRIETÀ.