



FORTLAN-DIBI S.r.l.
Via Sacco e Vanzetti, 6/6a
Ghiardo di Bibbiano (RE)
42021
ITALY

T. +39,0522.882054
F. +39,0522.882255

customer@fortlan-dibi.it
www.fortlan-dibi.it



POLIETILENE ESPANSO A CELLE CHIUSE SENZA CFC NÉ HCFC. POLIPAV PE È PARTICOLARMENTE INDICATO PER ISOLARE ACUSTICAMENTE PAVIMENTI FRA STRUTTURA PORTANTE E MASSETTO PORTA PAVIMENTO. E' DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE POLIPAV STRIP, TAGLIATO IN STRISCE ALTE 100 mm (ANCHE CON ADESIVO) PER REALIZZARE GIUNTI DI DILATAZIONE PERIMETRALI IN VERTICALE FRA PAVIMENTO E MASSETTO IN TUTTO IL LORO SPESSORE E PARETE. POLIPAV PE E POLIPAV STRIP NON PRESENTANO COMPOSTI ORGANICI VOLATILI PERMANENTI AL LORO INTERNO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE	U.M.		VALORI		NORMA
SFORZO A ROTTURA	Mpa	Kg/cm ²	0,345	3,514	ASTMD638M
DEFORMAZIONE A ROTTURA	%		92,893		ASTMD638M
PROVE DI COMPRESSIONE	Mpa	Kg/cm ²	0,00147	0,015	ASTMD1621
-10%			0,0144	0,147	
-50%					
DEFORMAZIONE RESIDUA	%		0,95		ASTMD1621
-10%			3,26		
-50%					
CONDUCIBILITA' TERMICA λ	W/mK		0,040		UNI EN 12667
PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO	Gr/m ² /24h		0,25		ASTM E96
MISURA DEL LIVELLO DI RUMORE DI CALPESTIO (INDICE DI ABBATTIMENTO)	dB		21,00		ISO 717

I DATI TECNICI RIPORTATI NELLA TABELLA SOPRASTANTE SONO STATI FORMULATI IN BASE A PROVE ED ANALISI TECNICHE EFFETTUATE ALL'INTERNO DELL'AZIENDA RIGUARDANO ESCLUSIVAMENTE IL PRODOTTO INDICATO E NON SONO NECESSARIAMENTE VALIDE SE USATE CON ALTRI PRODOTTI. GLI UTILIZZATORI SI ASSUMONO OGNI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE O ALL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI CUI SOPRA, DEI QUALI DOVRANNO CANSTATARE LA QUALITÀ E LE ALTRE PROPRIETÀ.